

SPOTREBA

Zaťaženosť	Odporúčané celkové množstvo náteru	Celková hrúbka vrstvy (približne)
netlaková voda	4,0 kg/m ²	2,0 mm
tlaková voda	6,0 kg/m ²	3,0 mm

Upozornenie:

Je potrebné zohľadniť stav podkladu a podmienky spracovania. V závislosti od drsnosti podkladu sa môže spotreba primerane meniť.

DODATOČNÁ ÚPRAVA

Počas vytvrdzovania udržiavajte vlhké aspoň 5 dní.

a chráňte pred extrémnym počasím (napr. slnkom, vetrom, mrazom). Čerstvé nátery musia byť chránené pred dažďom najmenej 24 hodín.

BALENIE

25 kg vrece

SKLADOVANIE

Trvanlivosť 12 mesiacov pri skladovaní v suchu v neotvorenom a nepoškodenom pôvodnom obale.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Pozrite si bezpečnostný list na stránke www.vandex.de.

TECHNICKÉ ÚDAJE			
Vzhľad		biely prášok	
Objemová hmotnosť čerstvej malty	[kg/l]	cca. 2,0	
Doba spracovania pri 20 °C	[Min.]	cca. 45	
Doba tuhnutia pri 20 °C	[h]	približne 3-5	
Pevnosť v tlaku 28 d	[MPa]	cca. 35	
Pevnosť v ťahu pri ohybe 28 d	[MPa]	cca. 6	
Stat. Modul pružnosti 28 d	[GPa]	cca. 22	
Kapilárna absorpcia vody 28 d	[kg/m ² ·h ^{0,5}]	0,08	
Triedy expozície podľa EN 206-1:2013		Karbonizácia Útok mrazu s rozmrazovacím prostriedkom/bez neho	XC1, XC2, XC3, XC4 XF1, XF2, XF3, XF4
Ďalšie údaje		s. Označenie CE	
Všetky údaje boli stanovené ako priemerné hodnoty v laboratórnych podmienkach. V praxi môže tieto hodnoty ovplyvniť typ predbežnej úpravy podkladu, vplyvy počas aplikácie - napr. teplota, vlhkosť, nasiakavosť podkladu - ako aj podmienky po úprave.			

Informácie uvedené v tomto dokumente vychádzajú z našich dlhoročných skúseností a sú založené na našich súčasných poznatkoch. Záruku však môžeme poskytnúť len vtedy, ak všetky ovplyvňujúce faktory pôsobiace v konkrétnom prípade vopred preveríme. Údaje o spotrebe materiálu sú priemerné hodnoty, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od lokality.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536 SK
965 01 Ladomerská Vieska

www.vandex.sk