

30 secondes – Mortier de colmatage rapide



VANDEX PLUG
Le mortier frais ...



... est pressé
dans la fente pendant
30 secondes environ.



Finition
à la truelle.



L'infiltration
est arrêtée!



← **VANDEX PLUG**
est facile à appliquer!

- arrête l'eau ruisselante
- réagit en 30 secondes environ
- étanche durablement

DOMAINES D'APPLICATION

- colmatage de fuites d'eau
- colmatage de fissures
- étanchement de surfaces humides
- étanchement de fuites dans les tuyaux en grès
- étanchement des fuites d'eau aux joints d'éléments de tunnel
- montage rapide d'éléments en acier (p. ex. poteaux de balustrades)
- fixation durable d'éléments dans conduites eaux usées
- résistant aux intempéries
- travaux lacustres

sur les supports suivants:

- béton
- briques
- tuyaux en grès
- pierre naturelle

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre, ferme et exempt de bitume, d'huile, de graisse et de peinture. Piquer et élargir le trou de forme conique.

MÉLANGE

1 kg de VANDEX PLUG et env. 250 g d'eau: Le mélange doit être réalisé rapidement (15 sec. env.). Le temps de prise est d'environ 30 secondes après le malaxage.

En seulement 30 secondes l'eau ruisselante est arrêtée.

APPLICATION

Du fait du temps de prise très court, nous recommandons de mélanger VANDEX PLUG dans des petites quantités.

- Appliquer VANDEX PLUG immédiatement après le mélange. Travailler le mélange et le presser fermement pendant 30 secondes environ (porter des gants en caoutchouc).
- Maintenir la pression jusqu'à que le bouchon se fixe; ne plus bouger.
- Enlever le matériau en excédent.

DONNÉES TECHNIQUES

consistance	poudreuse
couleur	gris
densité apparente	env. 1,2 kg/l
composants	monocomposant
température d'application	+5 °C – +25 °C (à observer aussi la température de l'eau et du support)
temps de l'application	30 secondes env.
conditionnement	seau de 15 kg
stockage	12 mois

PRÉCAUTIONS

VANDEX PLUG contient du ciment. Irritant pour la peau. Risque de lésions oculaires graves. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les poussières. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.



Vandex®

IMPERMÉABILISATION, PROTECTION ET RÉPARATION DU BÉTON

VANDEX SA

Case postale, 4501 Soleure
Téléphone 032 626 36 46, téléfax 032 626 36 47
E-mail: info@vandex.ch www.vandex.ch

An **RPM** Company

